

ISIYA DAYANIKLI BOYA 500°

DÖK. KODU	07/7.2 SPK 04.002	REV. NO/TAR.	01 / 07.03.2006
YAY.TAR.	01/01/2003	SAYFA NO	1/1

SERİ NO	00125
TANIM	<input type="checkbox"/> Metal yüzeylere uygulanabilen özel bağlayıcı ihtiva eden bir boyadır.
ÖZELLİKLERİ	<input type="checkbox"/> Takriben 500°C' ye kadar ısıya dayanabilen son kat bir boyadır.
UYGULAMA ALANI	<input type="checkbox"/> Isıya maruz kalan yüzeylerin korunması ve dekoratif görünüm kazanması istenen yüzeylerde kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ	<input type="checkbox"/> Fırça ve pistole ile uygulama yapılabilir. <input type="checkbox"/> Fırça ile uygulamada arzu edildiğinde hacmen %5-15 oranında Sentetik Tiner ilave edilebilir. <input type="checkbox"/> Pistole ile yapılacak uygulamalarda hacmen %15-25 Sentetik Tiner ilave edilmesi tavsiye edilir.
BOYADIĞI ALAN	<input type="checkbox"/> 1 lt. boya ile tek katta 10 m ² alan boyanır.(45±5 mikron kuru film kalınlığında)
KURUMA SÜRESİ	<input type="checkbox"/> Uygulanan yüzey 200°C'de 1 saat beklediğinde arzu edilen kuruma sağlanır.
DAYANIKLILIK	<input type="checkbox"/> Mekanik ve kimyasal dayanıklılık uygulamadan 7 gün sonra başlar.
TEHLİKE UYARILARI	<input type="checkbox"/> R10 :(Alevlenebilir), <input type="checkbox"/> R20/22:(Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.)
GÜVENLİK UYARILARI	<input type="checkbox"/> S2 :(Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.) <input type="checkbox"/> S3/7/9:(Kabı,serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.)
PARLAMA NOKTASI	<input type="checkbox"/> 21° C'nin altındadır.
DEPOLAMA ÖMRÜ	<input type="checkbox"/> Açılmamış ambalajında 23±2°C'de 1 (bir) yıl.
AMBALAJ ŞEKLİ	<input type="checkbox"/> BRÜT 2,5 kg. <input type="checkbox"/> BRÜT 15 kg.